



BAKELIT

-Bearbeitung-

Allgemeines

Typ: HP 2061 / 2067.5 según DIN 7735


Wärmeklasse: "E" (120°C)



Technische Merkmale

	Norm	Einheiten	M6	M8
Biegefestigkeit*	ISO 178	MPa	140	135
Spannungsfestigkeit	ISO 527	MPa	110	120
Druckfestigkeit*	ISO 604	MPa	130	200
Elastizitätsmodul	ISO 178	MPa	7000	7000
Dichte	ISO 1183	g/cm ³	1,3 - 1,4	1,3 - 1,4
Wasseraufnahme (in 3 mm Stärke)	ISO 62	mg.	260	550
Größen	-	mm.	1040X1080	1600X3200
	-		1040X2240	1300X3200
	-			1300X2800
Stärke		mm.	1-100	0,4 - 30

*senkrecht zu den Lamellen



Tlf.: 946 314 289 - | - Fax: 946 313 868
Barrio San Lorenzo s/n 48390 Bedia (Bizkaia)
Mail: apyasa@apyasa.com