



Algodón -Laminado-

Generalidades

Tipo: HGW 2082 s. DIN 7735

Densidad: 1.3 g/cm³


Espesor: entre 1 mm. Y 100 mm.

Otros formatos y mecanizados bajo pedido



Características Técnicas

	Longitudinal	Transversal
Resistencia de flexión:	1360 kp/cm ²	1290 kp/cm ²
Resistencia tracción:	800kp/cm ²	650 kp/cm ²
Resistencia a impacto:	30 kp/cm ²	30 kp/cm ²



Tlf.: 946 314 289 - | - Fax: 946 313 868
Barrio San Lorenzo s/n 48390 Bedia (Bizkaia)
Mail: apyasa@apyasa.com