



Algodón

-Tubos-

Generalidades

Tipo: HGW 2085 s. DIN 7735

Densidad: 1.3 g/cm³

Espesor mínimo: 1 mm.

Formatos:

Diámetros entre 4 y 2000 mm.


Longitud hasta 1000 mm

Otros formatos y mecanizados bajo pedido



Características Técnicas

	Longitudinal	Transversal
Resistencia de flexión:	1500 kp/cm ²	1500 kp/cm ²
Resistencia tracción:	900 kp/cm ²	800 kp/cm ²
Resistencia compresión:	1750 kp/cm ²	3000 kp/cm ²
Clase térmica:	E (120°)	E (120°)
Resistencia eléctrica paralela a 25 mm:	10 kv/mm	10 kv/mm



Tlf.: 946 314 289 - | - Fax: 946 313 869
Barrio San Lorenzo s/n 48390 Bedia (Bizkaia)
Mail: apyasa@apyasa.com