



Crepe

Generalidades

Tipo: P5328 según DIN 6740

Clase térmica: "A" (105°C)

Formatos:

Diámetros entre 4 y 60 mm.
Longitudes hasta 1200 mm.
Suministro en embalajes de 100 unidades,
envueltos en papel higroscópico.



Compatible con aceites minerales, MIDEL y fluidos silicónicos.

Características Técnicas

Densidad Kg/m ³ :	291
Espesor micra:.....	380
Peso estirado g/m ³ :	70
Crepado %:.....	1:1,6
Alargamiento longitudinal %:	80
Resistencia mecánica KN/m:	4,62
Alargamiento a la ruptura %:.....	92,2
Valor PH:	7,6



Tlf.: 946 314 289 - | - Fax: 946 313 868
Barrio San Lorenzo s/n 48390 Bedia (Bizkaia)
Mail: apyasa@apyasa.com